



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



A LOCTITE 567 és 577 menettömítők hatékony tömítést biztosítanak

Az új generációs LOCTITE menettömítők alkalmazásával nincs csepegés, nincs szivárgás, nincs meghibásodás.

A LOCTITE menettömítők alkalmazása segít a megbízhatóság növelésében, megszünteti a nem tervezett és költséges leállásokat, valamint a berendezések meghibásodását. A Henkel két innovatív termékkel, a LOCTITE 567 és 577 menettömítővel jelent meg a piacon, melyek szélsőséges üzemi körülmények között jobb teljesítményt nyújtanak. LOCTITE -a biztos siker!



Mennyibe kerülnek Önnek a szivárgások?
Lépjen kapcsolatba a Henkel képviselőjével a becsült érték kiszámításához:
+36-1/372-5677



Az új termékek előnyei:

Jobb olajtűrő képesség és megbízhatóbb kötés

- ✓ Tömítettség biztosítása magasabb üzemi hőmérsékleten (250°C a LOCTITE 567 és 180°C a LOCTITE 577 terméknel)
- ✓ Jobb teljesítmény inaktív fémeken aktivátor alkalmazása nélkül - egyszerűbb alkalmazás



Előnyök a tömítő szalagokkal, pasztákkal szemben

- ✓ Szivárgások megelőzése; nincs zsugorodás, repedezés, kúszás, foszlás
- ✓ Ellenállnak a rezgéseknek és a lökésszerű terheléseknek
- ✓ A legtöbb csőrendszer esetében a repedési szilárdság eléréséig tömítenek
- ✓ Megakadályozzák a berágódást és a korróziót; egyszerű szétszerelést biztosítanak

LOCTITE 567 menettömítő

Egy általános felhasználású menettömítő termék kúpos menetek tömítésére. Megakadályozza a menetek berágódását rozsdamentes acélokon, kiválóan ellenáll az oldószereknek. Ideális tömítő rozsdamentes acél, vas, alumínium, horganyzott acél és egyéb fém menetekhez. A tömített kötések normál kéziszerszámokkal történő könnyű oldásának biztosítása. Üzemi hőmérséklet 250°C-ig.



LOCTITE 577 menettömítő

Közepes szilárdságú, általános felhasználású menettömítő termék normál/normál és normál/kúpos menetek tömítésére. Kiválóan alkalmazható fej feletti és alacsony hőmérsékleten történő felhasználásoknál. Kiváló vegyszer- és hőállóság; a gél halmazállapotnak köszönhetően a termék felvitel után kevésbé hajlamos a csöpögésre. Üzemi hőmérséklet 180°C-ig.



LOCTITE MENETTÖMÍTŐK JELLEMZŐI

Termék	Menet típus	Megjelenés	Jellemző felhasználás	Max menet-méret	Oldó-nyomaték	Azonnali tömítés	Fluoreszkálás	Üzemi hőmérséklet	IDH szám / Kiszerezés	Jóvá-hagyások
LOCTITE 567		Áttetsző paszta	Ellenőrzött szilárdság - kúpos menetek	M80 vagy 3" NPT	8 Nm*	Igen	Nem	-55 és 250°C között	50 ml 2087070	NSF/ANSI 61, UL, ULC
LOCTITE 577	Kúpos menetek Normál menetek Normál és kúpos menetek	Sárga paszta	Közepes szilárdság - normál menetek	M80 vagy 3"	15 Nm**	Igen	Nem	-55 és 180°C között	50 ml 2068446	NSF P1, DVGW

*3/8 rozsdamentes acél csavar és anya, ISO 10964 24 óra. @ 25°C
 **M10 Rozsdamentes csavar és anya, ISO 10964 24 óra. @ 22°C

HENKEL MAGYARORSZÁG KFT.

Ragasztás Technológiák
 1113 Budapest
 Dávid Ferenc utca 6.
 Tel: 06-1) 372-5677
 Fax: 06-1) 372-5678
www.henkel.hu

A kiadványban szereplő összes védjegy és/vagy bejegyzett védjegy a Henkel és leányvállalatai által az USA-ban, Németországban vagy a világ más országában bejegyzett védjegye.
 © 2016 Henkel Corporation. Minden jog fenntartva. 14936 (2/16)

